

# Wichtig

## Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von PERMAFLEX® Magnetschildern

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Die Auflagefläche muß vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Stellen Sie sicher, daß das Magnetschild plan liegt und keine Knicke aufweist.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Das Knicken, Zusammenrollen oder – falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte sich ein Zusammenrollen dennoch nicht vermeiden lassen, achten Sie bitte darauf, daß die bedruckte Fläche stets außen liegt.
4. Magnetschilder keinesfalls um Zierleisten oder scharfe Kanten der KFZ-Karosserie legen.
5. Vor jeder Autowäsche (manuell oder maschinell) sind die Magnetschilder abzunehmen.
6. Starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit u. U. erheblich ein. Ggf. sollten die von uns angebotenen, haftstärkeren Magnetfolien verwendet werden. Muster übersenden wir gern zur Prüfung.
7. Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften des Magnetschildes kann es u. U. vorkommen, daß ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Daher das Schild während der Nacht ganz und tagsüber wenigstens einmal abnehmen und wieder aufsetzen.
8. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen.  
**Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß Magnetfolien bei bestimmten Lacken** (z. B. Metallic-Lacken) **Verfärbungen verursachen können!** Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
9. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und ist daher nicht empfehlenswert.
10. Reinigen Sie die Magnetschilder nur mit Wasser. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten.  
Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetschilder mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der KFZ-Karosserie.
11. Falls bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auftreten sollten, empfehlen wir die Anhaftung an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C – 24-48 Stunden.

### **Besonderer Hinweis für Händler und Weiterverarbeiter:**

Bitte bringen Sie die vorstehenden Hinweise in geeigneter Form dem Endanwender zur Kenntnis, z. B. durch Aufdruck oder Anbringen eines dünnen Selbstklebeetiketts auf der Mitte der Schilderrückseite. Rollenware sollte vor dem Bedrucken 1 bis 2 Tage bei einer Raumtemperatur von ca. 18°C mit Papierzwischenlagen ausgelegt werden um sicherzustellen, daß planes Material zur Verarbeitung kommt.

Rheinmagnet  
Horst Baermann GmbH  
Ablage alle/Hinweis Magnetfolie

Ohlenhohnstrasse 23  
53819 Neunkirchen

Fon: 02247-9181-0  
E-Mail:

Fax: 02247-8300  
Internet:  
[info@rheinmagnet.com](mailto:info@rheinmagnet.com)  
[www.rheinmagnet.com](http://www.rheinmagnet.com)